

FIOR DI ROMANZO

Questo rovere evaporato è un affascinante romanzo scritto dalle mani dei nostri artigiani attraverso l'esclusiva finitura Scritto a Mano che racconta in modo fedele l'effetto del trascorrere del tempo sul legno, esaltandone la fisicità e portando in rilievo i nodi e le venature più dure attraverso una lunga consunzione manuale della superficie.

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Legno | Rovere |
| Spessore | 15 mm |
| | Sp. lamella nobile 4 mm |
| Larghezza | Multilarghezze* |
| Lunghezza | da 700 a 3000 mm |
| Scelta | Variegato |
| Retro | Abete |
| Provenienza | Comunità Europea |
| Classe di reazione al fuoco | Cfl-s1 |
| Emissione formaldeide | E1 (<0,1ppm) |
| Conducibilità | 0,14 W/mK |
| Resistenza termica | 0,10 K/W |
| Peso | 9 Kg/mq |
| Umidità | 10%+ / -2% |
| Durezza | 23-42 N/mm ² |

*Multilarghezze: dalle 3 alle 5 larghezze miste, comprese tra 100 mm e 300 mm, a seconda di quantità e disponibilità



FIOR DI ROMANZO

This steamed oak looks like a fascinating novel written by our artisans' hands thanks to the exclusive Written by hand finishing touch that faithfully tells the wood the effect of time, bringing out its physical features, its knots and the hardest grains by a long hand-made wear and tear applied on the surface.

Technical specific

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Wood | Oak |
| Thickness | 15 mm |
| | Th.top layer 4 mm |
| Width | Multi-width* |
| Length | from 700 to 3000 mm |
| Selection | Variegated |
| Back | Spruce |
| Origin | European Union |
| Fire resistance class | Cfl-s1 |
| Formaldehyde emission | E1 (<0,1ppm) |
| Conductivity | 0,14 W/mK |
| Thermal resistance | 0,10 K/W |
| Weight | 9 Kg/mq |
| Humidity | 10%+ / -2% |
| Hardness | 23-42 N/mm ² |

*Multi-width: from 3 to 5 mixed types of width, according to quality and availability

